

EVERCOAT®

商品のご使用方法



Rage® Ultra レイジウルトラ



エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。

厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え、下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。

大豆を配合したEcoResin™(特許出願中)の採用により、エバーコートの歴史の中で、最も高いサンディング性能を実現。巣穴や歪みが発生しにくい最高品質のパテです。

SPECIFICATIONS

タイプ	オールマイティパテ
推奨ペーパー番手	#80~180
サンディングゲージ	┌──┬──┬──┬──┬──┐ 5
容量	3.0ℓ
対応鋼板	高張力鋼板、鉄板、防錆処理鋼板、アルミ、プラスチック(SMC含む)、グラスファイバー、亜鉛塗膜鉄板等

盛り厚	6.35mm (研いだ後の厚みです)
耐熱性	121.1℃
可使時間	3分~5分
研削時間	常温乾燥 15~20分 強制乾燥可能 (約60℃5分+放冷5分)
耐腐食性	500時間 (ASTM B117)

ご使用手順

- 1 錆や汚れ等の除去をし、補修部に厚付する場合はP80~180で研磨、薄付はP180で研磨し足付けしてください。
- 2 主剤に硬化剤を重量比2%の割合で混合し、均一に練り合わせてください。
- 3 パテ付けは初めにしごき塗りをし、ペーパー目にパテを十分馴染ませてから必要の膜厚まで徐々に盛り付けてください。
- 4 研磨作業は、初めP180を使用し、その後必要であれば細かいペーパーで仕上げてください。

