



Rage Ultra [レイジウルトラ] オールマイティパテ (厚盛～仕上げ)

ZNX-7® EcoResin™

特長

- ✓ 下地処理工程 (時間) の短縮
- ✓ 在庫コストの削減

詳細


- 容量：3.0ℓ
- 付属品：硬化剤 大 78g (青)
- 箱入数：4

データ

- 推奨番手：P80-180
- 硬化剤混合率(22℃)：2%
- 最大盛厚：6mm
- 可使用時間：3～5分
- 常温乾燥時間(22℃)：15～20分
- 強制乾燥時間(60℃)：5分+放冷5分

適合素材

高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接



440 Express [440エクスプレス] 1液型巣穴消し剤



特長

- ✓ 10秒でサッと簡単施工
- ✓ 目視しにくい巣穴を発見
- ✓ 塗料の吸込み防止

詳細

- 容量：478ml / 118ml (ミニ)
- 箱入数：6 / 12

データ

- 常温乾燥時間(22℃)：15分

440 Express Applicator [440エクスプレスアプリーケーター] 440専用スポンジ



特長

- ✓ 440の伸びが向上
- ✓ ハンドル付きで使い易い
- ✓ 1枚で4～5回程度使用可

詳細

- 容量：1袋 (12枚)
- 箱入数：6

下地処理工程の大幅な短縮

一般的な下地工程

板金パテ (厚盛) #80
中間パテ (中盛) #120 ~
仕上げパテ (薄付) #180 ~ 240
サフ前サンディング #320 ~ 400
サフ (下地塗料)
サンディング
ラッカーパテ (巣穴確認・充填)
サンディング
サフ (下地塗料)
サンディング
ペイント

エバーコート製品の場合 (レイジウルトラ・440エクスプレス使用の場合)

レイジウルトラ (厚盛～薄付) #80～180
サフ前サンディング #320～400
440エクスプレス (巣穴確認・充填)
サフ (下地塗料)
サンディング
ペイント

混合比		※主剤重量比に対して硬化剤2%の場合				
RAGEウルトラ	RAGEエクストラ	15.6℃	23.9℃	32.2℃	40.6℃	
100%	0%	可使用時間	6分	4.5分	2分	1分
		乾燥時間	22分	20分	16分	14分
75%	25%	可使用時間	17分	9分	6.5分	3分
		乾燥時間	45分	33分	20分	15分
50%	50%	可使用時間	30分	20分	8.5分	5分
		乾燥時間	69分	40分	22分	17分
25%	75%	可使用時間	50分	28分	14分	7.5分
		乾燥時間	110分	64分	31分	20分
0%	100%	可使用時間	80分	40分	21.5分	13分
		乾燥時間	140分	110分	90分	62分

Rage Ultra Xtra [レイジウルトラエクストラ] 可使用時間調整用パテ

ZNX-7® EcoResin™



特長

- ✓ レイジウルトラやメタルグレイズウルトラと混ぜて使用
- ✓ 可使用時間2時間のパテとしても使用可

詳細

- 容量：473ml
- 付属品：硬化剤 小 28g (青)
- 箱入数：6

データ

- 推奨番手：P80-180
- 硬化剤混合率(22℃)：2%
- 最大盛厚：6mm
- 可使用時間：40分
- 常温乾燥時間(22℃)：110分

適合素材

高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接

